

GRANULOMÉTRIE ET FILTRATION

N°	OUVERTURE	SURFACE	LE NOMBRE DE FILS		DIAMÈTRE DE FILETAGE	POIDS		ÉPAISSEUR	PERMÉABILITÉ À L'AIR
	µm	%	n/cm	n/inch	µm	g/m2	oz/sq.yd	µm	l/m2s
10	1920	64	4,25	11	500	195	5,7	950	11200
12	1560	61	5	13	450	190	5,6	840	11125
14	1320	56	6	15	400	170	5	820	11150
16	1170	55	6,5	17	400	190	5,6	715	10300
18	1000	44	6,5	17	500	310	9,1	970	8625
20	830	55	9	23	280	135	4	510	10000
25	700	54	10,75	27	250	125	3,7	450	9875
30	600	50	12	30	250	141	4,1	465	9200
35	500	47	14	36	225	138	4,1	450	8800
40	410	37	15	38	250	180	5,3	460	6600
45	355	51	20	51	150	85	2,5	264	9559
50	300	51	23,5	60	120	64	1,9	217	8525
60	250	51	28,5	72	100	55	1,6	180	9250
70	212	40	30	76	120	86	2,5	220	n.a
80	175	42	38	97	90	61	1,8	170	7375
100	150	51	48	122	61	32	0,9	110	8800
120	124	45	55	140	61	39	1,1	122	9153
140	105	32	55	140	80	66	1,9	140	5200
170	87	29	62	157	70	63	1,9	135	4680
200	75	23	62	157	80	74	2,2	140	3825
230	62	40	100	254	37	26	0,8	66	5560
270	52	32	110	279	38	30	0,9	70	4500
325	44	27	120	305	38	35	1	72	4000
400	35	27	150	381	30	26	0,8	57	4100
635	21	17	200	508	30	34	1	65	1315